

SUYA DAYANIKLI EPOKSİ YAPIŞTIRICI

1 – ÜRÜN TANIMI

Epoksi esaslı hızlı sertleşen iki bileşenli bir yapıştırıcıdır.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Seyreltik asit, su ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.
- Uygulamadan 24 saat sonra yapıştırılan yüzeyler kullanıma hazırdır.
- Sertleşme esnasında renk değişimi, çatlama, küçülme yapmaz.

3 - UYGULAMA ALANLARI

- Alüminyum, cam, porselen, seramik vb yüzeylerin yapıştırılmasında ve tamirinde.
- Her türlü onarım gerektiren mobilya gibi ev eşyalarının tamirinde
- Metal yüzeylerin yapıştırılmasında
- Elektrik geçirmez.

4 - KULLANIM ŞEKLİ

- Uygulama yapılacak yüzey yağdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Yapıştırıcı (1.1) oranına dikkat edilerek homojen bir karışım sağlanmalıdır.
- Yapıştırılacak veya tamir edilecek yüzeylere yapıştırıcı eşit oranda sürülmeli ve beklenilmeden yüzeyler yapıştırılmalıdır.
- Yapıştırma işleminden sonra yüzeyler 7-8 saat kadar sabitlenmeli ve hareket etmesi engellenmelidir.

5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Ağırlık	Koli içi âdeti
SUYA DAYANIKLI EPOKSİ YAPIŞTIRICI	28,4 gr	12

6- RAF ÖMRÜ

- Orijinal kapalı ambalajında oda sıcaklığında 24 ay'dır.

7- ÖNEMLİ

- Uygulamadan hemen sonra kirlenen yüzey ve aletler sanayi benzini ile temizlenmelidir
- Kullanım sonrası kalan yapıştırıcının ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
- Uygulama sırasında cilde ve göze yapıştırıcının temas etmemesine dikkat edilmelidir.
- Göze teması sonrasında göz bol su ile yıkandıktan sonra doktora gidilmelidir.
- Plastik, Teflon, PVC gibi yüzeylere için uygun değildir.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmelidir.

8- TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Sertleştirici: Beyaz Reçine: Tan
Yoğunluk	Sertleştirici: 1.52 g/ml Reçine:1,64g/ml
Karışım Oranı	: 1 part - 1 part
Çalışma Süresi	: 30 – 35 dk.(at 25 °C and %50 R.H.)
Sertleşme Süresi	: 3 saat (at 25 °C and %50 R.H.)
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40 °C
Sertlik Shore A	: 85 ± 5 Shore A